## Spiral watch spring and its method of production

Patent number:

EP1422436

Publication date:

2004-05-26

Inventor:

BOURGEOIS CLAUDE (CH); PERRET ANDRE (CH);

HOOGERWERF ARNOLD CHRISTIAAN (CH)

Applicant:

CSEMCT SUISSE D ELECTRONIQUE E (CH)

Classification:

international:

F16F1/10; F16F1/02; G04B1/14

- european:

F16F1/02B; F16F1/02D; F16F1/10; G04B1/14R;

G04B17/06C

Application number: EP20020026147 20021125 Priority number(s): EP20020026147 20021125

Also published as:

**忆** WO2004048800 (A1)

Cited documents:

DE10127733

US4922756 WO0204836

JP6117470

JP61088033 more >>

Report a data error here

### Abstract of EP1422436

A watch balance wheel spiral spring comprises a spiral strip cut from a single crystal silicon wafer with silicon oxide coating and dimensions chosen and varying along the length to minimise the thermal variation of the assembly and maintain the local bending stiffness constant.




Figure 1

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 1 422 436 A1

(12)

## **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

- (43) Date de publication: 26.05.2004 Bulletin 2004/22
- (21) Numéro de dépôt: 02026147.5
- (22) Date de dépôt: 25.11.2002
- (84) Etats contractants désignés:

  AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
  IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR

  Etats d'extension désignés:

  AL LT LV MK RO SI
- (71) Demandeur: CSEM
  Centre Suisse d'Electronique et de
  Microtechnique SA
  2007 Neuchâtel (CH)
- (72) Inventeurs:
  - Bourgeois, Claude 2014 Bôle (CH)

- (51) Int Cl.7: **F16F 1/10**, F16F 1/02, G04B 1/14
  - Perret, André
     2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (CH)
  - Hoogerwerf, Arnold Christiaan 2036 Cormondréche (CH)
- (74) Mandataire: Gresset, Jean GLN Gresset & Laesser Neuchâtel Pults-Godet 8A 2000 Neuchâtel (CH)
- (54) Ressort spiral de montre et son procédé de fabrication
- (57) L'invention concerne principalement un ressort spiral destiné à équiper le balancier d'une pièce d'horlogerie mécanique. Il est formé d'un barreau (10) en spirale issu du découpage d'une plaque {001} de silicium

monocristallin. Sa structure et ses dimensions sont calculées de manière à minimiser la dérive thermique de l'ensemble balancier-spiral par le biais des premier et deuxième coefficients thermiques de sa constante de rappel.




Figure 1

#### Description

[0001] La présente invention se rapporte à l'organe régulateur des pièces d'horlogerie, appelé balancier-spiral. Elle concerne, plus particulièrement, d'une part, un ressort spiral destiné à équiper le balancier d'une pièce d'horlogerie mécanique et, d'autre part, un procédé de fabrication de ce spiral.

[0002] L'organe régulateur des montres mécaniques est composé d'un volant d'inertie, appelé balancier et d'un ressort en spirale, appelé spiral ou ressort spiral, fixé par une extrémité sur l'axe du balancier et par l'autre extrémité sur un pont, appelé coq, dans lequel pivote l'axe du balancier.

[0003] Le balancier-spiral oscille autour de sa position d'équilibre (ou point mort). Lorsque le balancier quitte cette position, il arme le spiral. Cela crée un couple de rappel qui, lorsque le balancier est libéré, le fait revenir à sa position d'équilibre. Comme il a acquis une certaine vitesse, donc une énergie cinétique, il dépasse son point mort jusqu'à ce que le couple contraire du spiral l'arrête et l'oblige à tourner dans l'autre sens. Ainsi, le spiral régule la période d'oscillation du balancier.

[0004] Plus précisément, le ressort spiral équipant, à ce jour, les mouvements de montres mécaniques est une lame métallique élastique de section rectangulaire enroulée sur elle-même en spirale d'Archimède et comportant de 12 à 15 tours. On rappellera que le spiral est principalement caractérisé par son couple de rappel M, exprimé en première approximation par la formule:

 $M = E/L (w^3 \cdot t/12 \cdot \phi)$ 

avec:

25

E : module d'Young de la lame [N/m²],

- t : épaisseur du spiral,

w : largeur du spiral,

L: longueur du spiral,

φ : angle de torsion (rotation du pivot)

[0005] On comprendra aisément que la constante de rappel ou rigidité d'un spiral

 $C = M/\phi$ ,

qui caractérise le couple de rappel par unité d'angle de torsion, doit être le plus constant possible, quels que soient, notamment, la température et le champ magnétique. La matière utilisée a donc une importance primordiale.

[0006] Actuellement, on utilise des alliages complexes, tant par le nombre des composants (fer, carbone, nickel, chrome, tungstène, molybdène, béryllium, niobium...) que par les procédés métallurgiques utilisés. Le but recherché est d'obtenir une autocompensation des variations du module d'élasticité du métal en combinant deux influences contraires: celle de la température et celle de la magnétoconstriction (contraction des corps magnétiques sous l'effet de l'aimantation).

[0007] Les spiraux métalliques actuels sont difficiles à fabriquer. Tout d'abord, en raison de la complexité des procédés utilisés pour réaliser les alliages, les propriétés mécaniques intrinsèques du métal ne sont pas constantes d'une production à l'autre. Ensuite, le réglage, qui est la technique permettant de faire en sorte que la montre indique en tout temps l'heure la plus juste, est fastidieux et long. Cette opération nécessite de nombreuses interventions manuelles et beaucoup de pièces défectueuses doivent être éliminées. Pour ces raisons, la production est coûteuse et le maintien d'une qualité constante est un défi permanent.

[0008] La présente invention a pour but de pallier ces inconvénients en proposant un spiral dont la sensibilité aux variations thermiques et aux champs magnétiques est minimisée. De plus, grâce à des techniques de fabrication assurant une parfaite reproductibilité, la qualité des spiraux fournis ne fluctue pas.

[0009] De façon plus précise, l'invention concerne un ressort spiral destiné à équiper le balancier d'une pièce d'horlogerie mécanique et formé d'un barreau en spirale, dont les spires ont une largeur w et une épaisseur t. Selon l'invention, ce spiral est réalisé à base de silicium et il est structuré et dimensionné de manière à minimiser la dérive thermique de l'ensemble.

[0010] De façon avantageuse, le barreau formant le ressort spiral est issu du découpage d'une plaque  $\{001\}$  de silicium monocristallin dont la structure et les dimensions permettent de minimiser la sensibilité à la température par le biais du premier  $(C_1)$  et du deuxième  $(C_2)$  coefficients thermiques de sa constante de rappel C.

[0011] Pour minimiser le premier coefficient thermique (C<sub>1</sub>), le barreau comporte une âme en silicium et une couche

externe d'épaisseur ξ formée autour de cette âme et constituée d'un matériau présentant un premier coefficient thermique du module d'Young E opposé à celui du silicium. De préférence, la couche externe est réalisée en oxyde de silicium (SiO<sub>2</sub>) amorphe. Son épaisseur est environ 6% de la largeur w du barreau.

[0012] Pour minimiser le deuxième coefficient thermique (C2), la largeur w du barreau est modulée de façon périodique en fonction de l'angle 0 définissant l'orientation de chacun de ses points en coordonnées polaires. La modulation peut aussi, avantageusement, être réalisée de manière à ce que la rigidité locale à la flexion du barreau soit constante. [0013] Afin d'optimiser le comportement thermique du ressort spiral, l'épaisseur t du barreau, sa largeur w, modulée dans le plan du spiral, et l'épaisseur de la couche d'oxyde de silicium ξ ont des valeurs pour lesquelles la dérive thermique de la constante de rappel C est minimale dans un domaine de température donné.

[0014] L'invention concerne également un procédé pour déterminer les dimensions optimales du ressort spiral qui vient d'être défini. Ce procédé consiste, successivement, à :

- exprimer mathématiquement la rigidité du spiral en fonction de son épaisseur t, de sa largeur w, modulée dans le plan du spiral, de l'épaisseur ξ de la couche d'oxyde de silicium, de l'anisotropie élastique du silicium et de la
- calculer le comportement thermique, en particulier les deux premiers coefficients thermiques de la constante de rappel du ressort spiral ( $C_1$  et  $C_2$ ), pour toutes les combinaisons de valeurs possibles des paramètres t, w,  $\xi$  dans un domaine de température donné; et
- retenir les combinaisons t, w,  $\xi$  pour lesquelles les dérivées thermiques de ces coefficients sont minimales.

[0015] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, faite en regard du dessin annexé

la figure 1 représente un ressort spiral selon l'invention ;

15

20

25

40

50

55

- la figure 2 montre un segment de ce spiral, en coupe longitudinale en <u>a</u> et en coupe transversale en <u>b</u>, de manière à illustrer les références des paramètres utiles à la description ; et
  - la figure 3 illustre l'anisotropie du module d'Young dans le plan (001) du silicium.

[0016] Le spiral selon l'invention, représenté en 10 sur les figures 1 et 2, est un barreau découpé en spirale issu de l'usinage, par exemple par plasma, d'une plaque {001} de silicium monocristallin. Ce matériau est amagnétique et conformable à volonté, et permet des coûts de fabrication faibles.

[0017] Malheureusement, on remarque qu'il est difficile d'obtenir un ressort spiral en silicium à constante de rappel C constante car le module d'Young E de ce barreau est fortement influencé par la température. Il est donc indispensable de compenser cet effet.

[0018] Lorsqu'on modélise la sensibilité à la température d'une structure élastique, il est d'usage de faire intervenir les coefficients thermiques de sa constante de rappel C, tels qu'ils apparaissent dans une série mathématique du type :

$$C = C_0(1 + C_1\Delta T + C_2\Delta T^2...),$$

dans laquelle C<sub>0</sub> est la valeur nominale de la constante de rappel C et C<sub>1</sub> et C<sub>2</sub> sont, respectivement, ses premier et deuxième coefficients thermiques. Seuls les deux premiers coefficients sont pris en compte ici, les suivants étant

[0019] On comprendra donc que, pour obtenir une constante de rappel C peu sensible à la température, on cherche à minimiser les coefficients thermiques C<sub>1</sub> et de C<sub>2</sub>.

[0020] Il faut rappeler que le silicium monocristallin présente une anisotropie cristalline. Dans le plan {001}, la direction <110> est plus rigide que la direction <100>, ce qui, blen sûr, influence la rigidité en flexion du spiral 10.

[0021] Le module d'Young E<sup>(a)</sup> du plan {001} du silicium peut s'exprimer, à l'instar de la constante de rappel, par une série mathématique du type :

$$E^{(a)} = E_0^{(a)} (1 + E_1^{(a)} \Delta T + E_2^{(a)} \Delta T^2),$$

dans laquelle  $E_0^{(a)}$  est la valeur nominale du module d'Young  $E^{(a)}$  et  $E_2^{(a)}$  sont, respectivement, ses premier et deuxième coefficients thermiques. Ces trois coefficients sont particulièrement représentés sur la figure 3 en fonction de l'orientation par rapport aux axes cristallographiques.

[0022] Le premier coefficient thermique E<sub>1</sub> (a) du module d'Young est fortement négatif (- 60 ppm/°C environ) et la valeur nominale du module d'Young E<sub>0</sub> (a) est de 148 GPa dans la direction <100> du plan {001}. La dérive thermique

d'un ressort spiral en silicium est ainsi d'environ 155 secondes/jour dans le domaine horloger 23°±15°C. Cela le rend incompatible avec les exigences horlogères qui sont de l'ordre de 8 secondes/jour.

[0023] Pour compenser cette dérive, le spiral 10 selon l'invention est constitué d'une âme en silicium 12 et d'une couche extérieure 14 en SiO<sub>2</sub>, dont le premier coefficient thermique E<sub>1</sub>(b) est fortement positif. Il est d'environ +215 ppm/°C et la valeur nominale de la rigidité E<sub>0</sub>(b) est d'environ 72.4 Gpa.

[0024] Cette structure trilame symétrique, obtenue par oxydation thermique selon tout procédé connu, permet ainsi d'agir sur la stabilité thermique de la rigidité globale du spiral en flexion planaire.

[0025] On peut montrer que, pour un spiral découpé dans le plan {001}, il y a une minimisation optimale du premier coefficient thermique C<sub>1</sub> de la constante de rappel du spiral lorsque l'épaisseur de la couche d'oxyde 14 représente environ 6% de la largeur du ressort spiral.

[0026] Selon l'invention, le deuxième coefficient thermique  $C_2$  peut être minimisé par la modulation de la largeur w du spiral, qui est la dimension située dans son plan d'enroulement, en fonction de l'angle  $\theta$  qui caractérise l'orientation de chacun de ses points en coordonnées polaires.

[0027] Comme le montre la figure 1, la modulation peut être réalisée en rendant le spiral plus mince dans la direction rigide <110> et plus épais dans la direction moins rigide <100>. Il est ainsi possible de compenser l'anisotropie du silicium et d'obtenir une rigidité locale à la flexion constante. Le spiral est alors dit équilibré élastiquement.

[0028] Dans ce cas particulier, si on appelle  $w_0$  une largeur de référence du spiral dans le plan {001}, la largeur warie en fonction de l'angle  $\theta$  selon la relation :

$$w = w_0^{3} \sqrt{1 - \frac{\overline{s}_{12.0}}{\overline{s}_{11.0}} - \frac{1}{2} \frac{\overline{s}_{44.0}}{\overline{s}_{11.0}} \sin^2(2\theta)}, \quad [m]$$

dans laquelle  $\bar{s}_{11}$   $\bar{s}_{44}$   $\bar{s}_{12}$  sont les trois coefficients élastiques indépendants du silicium dans les axes cristallographiques, connus de l'homme de métier, tels que définis dans la publication de C. Bourgeois et Al. « Design of resonators for the Determination of the Temperature Coefficients of Elastic Constants of Monocrystalline Silicon » (Proc. 51th Annual Frequency Control Symposium, 1997, 791-799).

[0029] Plus concrètement, on comprend aisément que plusieurs paramètres interviennent de façon interdépendante et que, par exemple, l'amélioration du comportement thermique obtenue avec une certaine modulation de la largeur w ne sera pas identique pour toutes les épaisseurs d'oxyde et pour toutes les orientations cristallines du spiral.

[0030] Pour faciliter la détermination des valeurs optimales des différents paramètres, le procédé selon l'invention consiste à examiner, par exemple, la variabilité des coefficients thermiques de la constante de rappel C d'un spiral tel que décrit ci-dessus, en fonction de ces paramètres.

[0031] Les paramètres impliqués dans la détermination de C sont le module d'Young  $E^{(a)}$  du silicium, le module d'Young  $E^{(b)}$  de l'oxyde de silicium et les grandeurs géométriques illustrées sur la figure 2 :

- t = épaisseur du spiral (constante) [m]

20

25

40

50

55

- w = largeur du spiral dans le plan {001} [m]
- ξ = épaisseur de l'oxyde (constante) [m]

[0032] D'après la théorie des multilames, le module d'Young E équivalent en flexion d'un barreau de silicium recouvert d'une couche d'oxyde de silicium peut être modélisé dans une section locale selon la relation suivante :

$$E = \left(E^{(a)} - E^{(b)} \left(1 - \frac{2\xi}{w}\right)^3 \left(1 - \frac{2\xi}{t}\right) + E^{(b)}$$

[0033] Comme, dans le cas du spiral 10,  $\frac{\xi}{w} << 1$  et  $\frac{\xi}{t} << 1$ , l'équation devient :

$$E = E^{(a)} - (E^{(a)} - E^{(b)}) \left( \frac{6\xi}{w} + \frac{2\xi}{t} \right)$$

[0034] La constante de rappel C du ressort spiral et ses deux premiers coefficients thermiques C<sub>1</sub> et C<sub>2</sub> sont déter-

minés par intégration, sur toute sa longueur, de l'expression de la rigidité locale, elle-même fonction des expressions

[0035] On peut montrer alors que le premier coefficient thermique  $C_1$  est essentiellement fonction de  $\xi$ , tandis que le deuxième coefficient thermique  $C_2$  dépend surtout de  $\mathbf{w}$ .

[0036] Ensuite, il ne reste plus qu'à calculer, au moyen d'un ordinateur, les valeurs des coefficients thermiques C<sub>1</sub> et  $C_2$  pour toutes les combinaisons de valeurs possibles des paramètres t, w,  $\xi$ . Les triplets t, w,  $\xi$  pour lesquels la dérive thermique de la constante de rappel C du ressort spiral est minimum dans un intervalle de température donné, sont extraits de l'ensemble des combinaisons possibles.

[0037] On peut alors choisir le triplet correspondant au spiral dont la constante de rappel C, déterminée à l'aide de la formule déjà donnée, est la mieux adaptée à l'application horlogère souhaitée.

[0038] Le spiral peut enfin être réalisé selon les indications fournies par le calcul.

[0039] Ainsi est proposé un spiral en silicium dont la sensibilité à la température est réduite au minimum. Il est prêt à être utilisé et ne nécessite aucun réglage, ni opération manuelle particulière.

[0040] La description qui précède n'est qu'un exemple particulier et non restrictif d'un spiral à base de silicium selon l'invention. Ainsi, la seule compensation thermique fournie par la couche d'oxyde est déjà satisfaisante en vue d'une utilisation dans des montres de gamme moyenne et la modulation de la largeur w est facultative.

#### Revendications

20

30

35

45

55

- 1. Ressort spiral destiné à équiper le balancier d'une pièce d'horlogerie mécanique et formé d'un barreau (10) en spirale, dont les spires ont une largeur w et une épaisseur t, **caractérisé en ce qu'**il est réalisé à base de silicium et structuré et dimensionné de manière à minimiser la dérive thermique de l'ensemble.
- 2. Ressort spiral selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit barreau est issu du découpage d'une plaque 25 (001) de silicium monocristallin.
  - 3. Ressort spiral selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que ledit barreau de silicium est structuré et dimensionné de manière à minimiser les premier ( $C_1$ ) et deuxième ( $C_2$ ) coefficients thermiques de sa constante de rappel C.
  - 4. Ressort spiral selon la revendication 3, caractérisé en ce que, pour minimiser le premier coefficient thermique (C<sub>1</sub>), ledit barreau comporte une âme (12) en silicium et une couche externe (14) d'épaisseur ξ formée autour de l'âme en silicium et constituée d'un matériau présentant un premier coefficient thermique du module d'Young opposé à celui du silicium.
  - Ressort spiral selon la revendication 4, caractérisé en ce que ladite couche externe (14) est réalisée en oxyde de silicium (SiO<sub>2</sub>) amorphe.
- 6. Ressort spiral selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'épaisseur ξ de ladite couche externe (14) repré-40 sente environ 6% de la largeur w du barreau.
  - 7. Ressort spiral selon la revendication 3, caractérisé en ce que, pour minimiser le deuxième coefficient thermique (C₂), la largeur dudit barreau est modulée, de façon périodique, en fonction de l'angle θ définissant l'orientation de chacun de ses points en coordonnées polaires.
  - 8. Ressort spiral selon la revendication 3, caractérisé en ce que, pour minimiser le deuxième coefficient thermique (C2), la largeur dudit barreau est modulée de manière à ce que sa rigidité locale à la flexion soit constante.
- 9. Ressort spiral selon la revendication 8, caractérisé en ce que la modulation est effectuée selon la formule : 50

$$w = w_0^{\frac{3}{4}} \sqrt{1 - \frac{\overline{s}_{12.0}}{\overline{s}_{11.0}} - \frac{1}{2} \frac{\overline{s}_{44.0}}{\overline{s}_{11.0}} \sin^2(2\theta)}$$

dans laquelle  $\bar{s}_{11}$   $\bar{s}_{44}$   $\bar{s}_{12}$  sont les trois coefficients élastiques indépendants du silicium dans les axes cristallographiques.

10. Ressort spiral selon les revendications 4 et 7, caractérisé en ce que, pour minimiser les premier (C<sub>1</sub>) et deuxième (C<sub>2</sub>) coefficients thermiques, l'épaisseur t du barreau, sa largeur w dans le plan {100} et l'épaisseur ξ de la couche d'oxyde de silicium ont des valeurs pour lesquelles la dérive thermique de la constante de rappel C du ressort spiral est minimum dans un intervalle de température donné.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- Procédé pour déterminer les dimensions optimales du ressort spiral selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il consiste, successivement, à :
  - exprimer mathématiquement la rigidité du spiral en fonction de son épaisseur t, de sa largeur w modulée dans le plan du spiral, de l'épaisseur ξ de la couche d'oxyde de silicium, de l'anisotropie élastique du silicium et de la température;
  - calculer le comportement thermique, en particulier les deux premiers coefficients (C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>) de la constante de rappel du ressort spiral pour toutes les combinaisons de valeurs possibles des paramètres t, w, ξ, dans un domaine de température donné; et
  - retenir les combinaisons t, w, ξ pour lesquelles les dérivées thermiques desdits coefficients (C<sub>1</sub> et C<sub>2</sub>) sont minimales.
- 12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il consiste, finalement, à calculer la largeur w du spiral en tout point par la formule :

$$w = w_0 \sqrt[3]{1 - \frac{1 - \frac{\overline{S}_{12.0}}{\overline{S}_{11.0}} - \frac{1}{2} \frac{\overline{S}_{44.0}}{\overline{S}_{11.0}}}{2} \sin^2(2\theta)}$$

dans laquelle  $\bar{s}_{11}$   $\bar{s}_{44}$   $\bar{s}_{12}$  sont les trois coefficients élastiques indépendants du silicium dans les axes cristallographiques.




Figure 1




Figure 2b




Figure 3



Numéro de la demande EP 02 02 6147

Catégorie	Citation du document a	vec indication, en cas de besoin	Revendication	CLASSELLE
	des parties ;	pertinentes	concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.CI.7)
X	PATENT ABSTRACTS vol. 018, no. 408 29 juillet 1994 ( & JP 06 117470 A 26 avril 1994 (19 * abrégé *	3 (M-1647), 1994-07-29) (YOKOGAWA FLECTRIC COL	1,2 RP),	F16F1/10 F16F1/02 G04B1/14
- 1	PATENT ABSTRACTS vol. 010, no. 265 10 septembre 1986 & JP 61 088033 A 6 mai 1986 (1986- * abrégé *	(M-515), (1986-09-10) (KYOCFRA CORP)	1,2	
11	DE 101 27 733 A (: K DR) 6 février 20 * le document en 6	SILICIUM ENERGIESYSTEM 003 (2003-02-06) entier *	E E 1	
	US 4 922 756 A (HE 8 mai 1990 (1990-0 * colonne 3, aliné	)5-08)	4,5	DOMAINES TECHNIQUES
- 14	√O 02 04836 A (HAR CORP (JP)) 17 janv revendications 1	A TATSUO ; SEIKO EPSON ier 2002 (2002-01-17) ,2 *	4,5	F16F G04B G01D
1 8 5	PATENT ABSTRACTS 0 Pol. 016, no. 208 8 mai 1992 (1992- 1 JP 04 034226 A ( 1 février 1992 (19 1 abrégé *	(M-1249), 05-18) TOSHIRA CORP)		
		-/		
Le prése	nt rapport a été établi pour to	utes les revendicalions	_	
	de la recherche	Date d'achèvement de la recherche		
LA	HAYE	3 avril 2003	}	xaminateu
	GORIF DES DOCUMENTS CITE		<del></del>	rton, P
. particulia particulia Butre do	erement pertinent à lui seut èrement pertinent en combinalsor current de la même calégorie current actinologique on non-écrite	E : document de	ncipe à la base de l'inve brevet antérieur, mais p ou après cette date emande tres reisons	nlion ublie a la

EPO FORM 1503 03.82 (P04002)



## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande EP 02 02 6147

Catégorie	Citation du document av des parties p	ec indication, en cas de besoin. artinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE L' DEMANDE (Int.C
Α	PATENT ABSTRACTS vol. 016, no. 501 16 octobre 1992 ( & JP 04 185698 A 2 juillet 1992 (19 * abrégé *	(C-0996), 1992-10-16) SEIKO FPSON CORP)		
				DOMAINES TECHNIQUE RECHERCHES (InLC)
Le prése	nt rapport a été établi pour tou	tes les revendications		
Lieu	de la rechercha	Date d'achèvament de la recherche		minaisur
L	HAYE	3 avril 2003	Pember	
X : particulia Y : particulia autre do	GORIE DES DOCUMENTS CITES èrement pertinent à lui seul èrement pertinent en combinaison cument de la même catégorie plan technologique	T: théorie ou prii E: document de date de deptu avec un D: cité dans la de	ncipe à la base de l'inventi brevel antérieur, mais pub ou antès cette date	<u>-</u>

10

# ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.

EP 02 02 6147

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.

Les dits members sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

03-04-2003

a	Document brevet tu rapport de reche		Date de publication		Membre(s) famille de bre		Date de publication
JP	06117470	Α	26-04-1994	AUC	UN		
JP	61088033	Α	06-05-1986	AUC	un		
DE	10127733	Α	06-02-2003	DE	10127733	A1	06-02-2003
US	4922756	А	08-05-1990	CA DE DE EP HK JP WO US US	1334798 68911294 68911294 0407479 1004901 2834245 3501887 8912830 4932261 5134881	D1 T2 A1 A1 B2 T A2 A	21-03-1995 20-01-1994 07-07-1994 16-01-1991 11-12-1998 09-12-1998 25-04-1991 28-12-1989 12-06-1990 04-08-1992
wo	0204836	A	17-01-2002	WO US	0204836 2002191493		17-01-2002 19-12-2002
JP	04034226	Α	05-02-1992	JP	2960112	B2	06-10-1999
JP	04185698	Α	02-07-1992	AUCL	JN		

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

EPO FORM P0460

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.